



ISO 9001

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Địa chỉ : Nhà máy sản xuất – Lô 80 – KCN Đồng Văn – Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam
 VPĐD : Phòng 701, tòa nhà Khâm Thiên, 193 – 195 Khâm Thiên, Hà Nội
 Tel : 04. 36658683-36658681 / Fax: 04.36658682
 Website : aritex.com.vn Email: linharitex@gmail.com

**ARITEX SPECIFICATION OF GEOTEXTILE
 QUY CÁCH KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT GET**

Các chỉ tiêu Properties	Tiêu chuẩn Standard	Đơn vị Unit	GET 5	GET 10	GET 15	GET 20	GET 25	GET 30	GET 40	GET 100	GET 200
Cường độ chịu kéo - Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	50	100	150	200	250	300	400	100	200
			50	50	50	50	50	50	50	100	200
Độ giãn dài khi đứt - Wide width Elongation At Break	ASTM D 4595	%	≤ 15								
Sức kháng thủng CBR- CBR Puncture Resitance	ASTM D 6241	N	3.500	4.500	5.500	7.000	8.500	10.000	14.000	6.000	15.000
Hệ số thấm - Permeability	ASTM D 4491	S ⁻¹	0.03 ~ 0.1								
Kích thước lỗ O ₉₅ - Opening size O95	ASTM D 4751	mm	≤ 0.125								
Trọng lượng đơn vị - Mass per Unit Area	ASTM D 5261	g/m ² (±5%)	150	225	300	400	480	560	720	290	640
Khổ rộng - Width		m	3.5								
Xuất xứ			Việt Nam								

Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng **ISO 9001 – 2008** cho quá trình sản xuất.

Tùy thuộc vào từng dự án cụ thể các chỉ tiêu phụ sẽ được bổ sung và sản xuất theo đúng quy định của dự án đưa ra